

Popis produktu

Jotamastic Smart Pack je dvojzložkový, polyamínom vytvrdzovaný, abrazívne odolný, vysokosušínový epoxidový náter tolerantný k nižšej predpríprave povrchu, ktorý sa môže aplikovať vo väčších hrúbkach. Je špeciálne navrhnutý pre ručnú aplikáciu pomocou štetca a valčeka. Miešací pomer 1:1 ľahký na použitie a redukuje straty náteru. Je špeciálne navrhnutý pre podklady, kde nie je možné dosiahnuť optimálnu predprípravu podkladu. Dosahuje dlhodobú protikoróznú ochranu v agresívnych korózných prostrediach. Môže byť použitý ako základný náter, medzivrstva, prípadne ako vrchný náter. Tak isto ako jednovrstvový systém pre atmosferické prostredia ako aj pre ponor. Je vhodný aj na rôzne povrchy ako uhlíková oceľ, zinok, nerez, hliník a betón.

Doporučené použitie

Primárne je určený na opravu a údržbu.

Námorný priemysel:

Doporučený pre vonkajšie a vnútorné priestory.

Priemysel:

Vhodný pre prímorské prostredia, rafinérie, elektrárne, mosty iné budovy a ťažobné zariadenia.

Doporučený pre široký rozsah priemyselných konštrukcií.

Schválenia a certifikáty

IMO FTPC časť 5 nízke šírenie povrchových plameňov

Preprava obilia podľa Newcastle Heat institute

Schválenie pre PSPC pre ropu podľa IMO Res. MCS 288(87)

Norsok M-501: System No. 1 rev.5

Varianty produktu

Jotamastic Smart pack ALU

Farebné odtiene

čierna, béžová, zelená, sivá, červená

U výrobkov, ktoré sú primárne určené ako základné, medzivrstvové a antivegetatívne nátery, môžu jednotlivé výrobné šarže vykazovať drobné farebné odchýlky. Výrobok po vystavení slnečnému žiareniu a klimatickým vplyvom môže kriedovať.

Fyzikálne vlastnosti

| Vlastnosti | Test/standard | Popis |
|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Štandardná verzia | | |
| Objemová sušina | ISO 3233 | 75 ± 2 % |
| Lesk (60°) | ISO 2813 | Pololesklý (35 – 70) |
| Bod vzplanutia | ISO 3679 Metóda 1 | 33°C |
| VOC – USA/ VOC Hong Kong | EPA Metóda 24 | 280 g/l |
| VOC – EU | IED (2010/75/EU) | 255 g/l |
| Hustota | výpočet | 1,37 kg/m ³ |

Uvedené informácie sú platné pre továrnske výrobky, rôzne odtiene sa môžu mierne líšiť.

Informácie platia pre natuženú hmotu.

Úroveň lesku: podľa definície "Náterové hmoty Jotun"

Hrúbka náteru a výdatnosť

| Hrúbka vrstvy, výdatnosť | Hrúbka suchej vrstvy (µm) | Hrúbka mokrej vrstvy (µm) | Teoretická výdatnosť (m ² /litr) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| ŠTANDARDNÁ VERZIA | | | |
| Minimum | 50100 | 67 | 14,9 |
| Maximum | 120 | 160 | 6,2 |

Aplikačné podmienky

Teplota podkladu môže byť minimálne 3°C nad rosným bodom. Teplota a relatívna vlhkosť sa musia merať tesne pri povrchu podkladu. Na zabezpečenie správneho schnutia je nevyhnutná v stiesnených priestoroch dobrá ventilácia vzduchu. Náter nemôže byť vystavený vplyvom akýchkoľvek olejov, chemikálií, alebo mechanickému zaťaženiu pred úplným chemickým vytvrdnutím!

Príprava podkladu

Všetky povrchy musia byť čisté, suché a bez kontaminácie. Povrch musí byť pripravený v súlade s ISO 8504

| Povrch | Minimum | Doporučené |
|--------------------------|--|---|
| Uhlíková oceľ | St 2(ISO 8501-1) | Sa 2,5 (ISO 8501-1) |
| Nerezová oceľ | Povrch musí byť ručne alebo strojne prebrúsený, aby sa vytvoril kotevný profil. Je nutné povrch zmatniť pomocou nekovových brúsnych materiálov | Abrazívne čistenie za pomoci nekovového ostrohranného abraziva, ktorý vytvorí na povrchu vhodný kotevný profil. |
| Hliník | Povrch musí byť ručne alebo strojne prebrúsený, aby sa vytvoril kotevný profil. Je nutné povrch zmatniť pomocou nekovových brúsnych materiálov | Abrazívne čistenie za pomoci nekovového ostrohranného abraziva, ktorý vytvorí na povrchu vhodný kotevný profil. |
| Žiarovo zinkovaný povrch | Povrch musí byť suchý a čistý, zbavený drsných a nerovnomerných častí | Ľahké brúsenie nekovovým kartáčom, prípadne sweeping nekovovým abrazivom |
| Betón | Umytie nízkotlakou vodou, čistý, suchý drsný povrch zbavený zvyškov cementového mlieka | Minimálne 4 týždne vytvrdnutý podklad s vlhkosťou do 5%. Povrch zdrsnený vhodným spôsobom, čo zaisťujú odstránenie cementového mlieka |
| Povrch s náterom | Čistý a suchý nepoškodený dielenský náter (ISO 12944-4 6.1) | Čistý a suchý nepoškodený dielenský náter (ISO 12944-4 6.1) |

Metódy aplikácie

Štetec Doporučené pre pásové nátery a malé plochy. Pozornosť sa musí venovať dosiahnutiu špecifikovanej hrúbky suchého náteru.

Valček S výnimkou prvej vrstvy je ho možné použiť pre malé plochy. Pozornosť sa musí venovať dosiahnutiu špecifikovanej hrúbky suchého náteru.

Aplikačné údaje

| | |
|---------------------------------------|---|
| Miešací pomer: | 1 : 1 pre štandardnú verziu |
| Miešanie: | 1 diel komponentu A (živica) starostlivo zmiešať s 1 dielom komponentu B (tvrdidlo) |
| Doba spracovateľnosti (23°C): | 1,5 hodiny pre štandardnú verziu (s vyššou teplotou sa skraca) |
| Riedidlo/Čistiaci prostriedok: | Jotun Thinner No. 17 |

Časy schnutia

Časy schnutia sú závislé od cirkulácie vzduchu, teploty, hrúbky náterového filmu a počtu náterov a pod.

Údaje uvedené v tabuľke sú typické pri:

- dobrej ventilácii (vonkajšie prostredie, alebo voľná cirkulácia vzduchu)
- typickej hrúbke filmu
- jednom nátere na povrchu inertného substrátu

| Teplota podkladu | | 0°C | 5°C | 10°C | 23°C | 40°C |
|-----------------------|-------|-----|-----|------|------|------|
| Suchý na dotyk | (hod) | 24 | 12 | 7 | 4 | 2 |
| Vyschnutý/Pochôdzny | (hod) | 45 | 20 | 14 | 7 | 3 |
| Pretierateľný minimum | (hod) | 45 | 20 | 14 | 7 | 3 |
| Chemicky vytvrdnutý | (dni) | 21 | 14 | 10 | 7 | 3 |

Časy schnutia a vytvrdzovania sú určené za kontrolovaných teplôt, relatívnej vlhkosti vzduchu 85% a v rozsahu DFT výrobku.

Suchý na dotyk: je stav schnutia, kde pri miernom tlaku prstom nezanecháva odtlačok. Suchý piesok nanosený na povrch je možné odstrániť bez poškodenia náteru.

Pochôdzny: je minimálna doba aby povrch toleroval normálnu chôdzu bez trvalých stôp, odtlačkov alebo iného fyzického poškodenia povrchu.

Suchý na pretretie minimum: je najkratšia doba pred tým, ako je možné aplikovať nasledujúci náter.

Suchý na pretretie maximum: je maximálny čas, kedy je možné na povrch aplikovať ďalší náter bez nutnosti predprípravy podkladu.

Vytvrdnutý: je minimálna doba, kedy povlak môže byť vystavený bežnému zaťaženiu.

Uvedené údaje o časoch schnutia, pretierateľnosti a chemického vytvrdnutia sú iba orientačné. Aktuálny čas schnutia, čas na pretretie alebo plné chemické vytvrdnutie môže byť kratší, alebo dlhší od uvedeného a to v závislosti od cirkulácie vzduchu, teploty, vlhkosti, hrúbky náterového filmu a počtu náterov, kvality podkladu a pod.

Celkový priebeh aplikácie náterového systému by preto mal byť kontrolovaný a protokolárne zaznamenaný.

Tepelná odolnosť

| | Trvalá teplota | Krátkodobá teplota * |
|-------------------|----------------|----------------------|
| Suché teplo | 120°C | 120°C |
| Ponor, slaná voda | 50°C | 60°C |

*odolná po dobu 1 hod

Uvedené teploty sa vzťahujú k zachovaniu ochranných vlastností náteru. Estetické vlastnosti sa môžu pri týchto teplotách meniť.

Povlak bude odolný voči teplote pri ponorení v závislosti na špecifickom chemickom zložení a na tom, či je ponor konštančný alebo prerušovaný. Tepelná odolnosť je ovplyvnená celkovou skladbou náterového systému. Pokiaľ sa používa ako súčasť systému, je dobré aby všetky zložky systému mali podobnú tepelnú odolnosť.

Kompatibilita náterov

Závisí od aktuálneho navrhnutého náterového systému, môže byť použitý s rôznymi kombináciami základného a vrchného náteru. Niektoré kombinácie sú uvedené.

| | |
|-----------------------|---|
| Predchádzajúce nátery | Epoxidové a anorganické dielenské nátery, epoxidy, epoxid mastiky, zink epoxidy, zink silikáty, |
| Následné nátery | Polyuretány, epoxidy, akryláty, vinyl epoxidy |

V závislosti od miesta použitia môžu byť špecifikované aj iné systémy

Balenie

| | Objem (ltr) | Veľkosť plechovky (ltr) |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|
| Jotamastic Smart Pack comp. A | 5 | 5 |
| Jotamastic Smart Pack comp. B | 5 | 5 |

Skladovanie

Výrobok musí byť skladovaný v súlade s miestnymi predpismi. Výrobok musí byť v dobre uzatvorených nádobách na suchom a dobre vetranom mieste chránenom pred mrazom, ohňom a zápalnými látkami.

Teplota pre skladovanie a dopravu: min. +5°C; max. +30°C

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Jotamastic Smart Pack comp. A | 24 mesiacov |
| Jotamastic Smart Pack comp. B | 24 mesiacov |

Po uplynutí tejto doby sa doporučuje overiť vlastnosti náteru

Upozornenie

Tento výrobok je určený na profesionálne použitie. Aplikátori ako aj prevádzkovatelia musia byť vyškolení, skúsení a musia mať patričné technické vybavenie pre správnu aplikáciu náteru. Technici a prevádzkovatelia musia mať zaistené vhodné ochranné pomôcky. Toto upozornenie je uvedené na základe súčasných znalostí o výrobku. Návrhy akýchkoľvek zmien musia byť schválené miestnym zastúpením spoločnosti Jotun.

Zdravie a bezpečnosť

Venujte pozornosť údajom na etikete kontajnera. Aplikujte v dobre vetranom priestore. Nedýchajte a ani neinhaliujte výpary pri striekaní. Použite respirátory. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Znečistenú pokožku opláchnite riedidlom a umyte mydlom a vodou. Pri zasiahnutí očí ich dôkladne vypláchnite a ihneď vyhľadajte lekára.

V karte bezpečnostných údajov nájdete bližšie informácie o ochrane zdravia, ochranných prostriedkoch a zásadách bezpečnosti pri používaní výrobku.

Poznámka

Vyššie uvedené informácie sa opierajú o naše súčasné poznatky založené na laboratórnych výsledkoch a praktických skúsenostiach. Keďže výrobok sa často používa za nami nekontrolovaných podmienok, preto garantujeme výhradne iba kvalitu samotného výrobku. Vyhradzuje si právo na zmenu vyššie uvedeného bez predchádzajúceho upozornenia.

Jotun Paints A/S je nadnárodná organizácia s výrobnými závodmi, predajnými kancelárkami a skladmi vo viac ako 50 krajinách sveta. Pre bližšie informácie si prosím pozrite internetovú stránku: www.jotun.com

VDANÉ Február 2015, JOTUN PAINTS AS
TENTO TECHNICKÝ LIST NAHRADZUJE PREDCHÁDZAJÚCE VYDANIA
JOTUN PAINTS AS, NORWAY
Výhradné zastúpenie pre SR:

VALOR s.r.o.

Senecská cesta 18

821 04 Bratislava

tel: 02/43 71 26 71

e-mail: office@valor.sk, www.jotun.com, www.valor.sk