

# PUR AKCELERÁTOR

TECHNICKÝ LIST 11/17

## Popis výrobku

Aditívum pre dvojzložkové polyuretánové nátery NORMADUR. Urýchľuje vytvrdzovanie.

## Typické a doporučené použitie

PUR akcelerátor môže byť pridaný buď do komponentu A pred zmiešaním oboch komponentov alebo už do hotového náteru po zmiešaní oboch komponentov. Aby sa zabezpečila čo najlepšia kvalita, náter treba dôkladne premiešať po pridaní aditíva. Použitie PUR akcelerátora zabezpečuje rýchlejšie vytvrdzovanie a manipuláciu.

## Poznámka!

Aditívum znižuje dobu spracovateľnosti produktov NORMADUR.

## Spôsob aplikácie

Pozri technický list pre vybraný produkt NORMADUR.

## Dávkovanie

NORMADUR 65 HS: 50 ml/10 L zmiešaného náteru  
 NORMADUR 90 HS: 50 ml/10 L zmiešaného náteru  
 NORMADUR HB: 20 ml/10 L zmiešaného náteru

## Poznámka!

Používať tak, ako sa odporúča.  
 Pridaním nadmerného množstva PUR akcelerátora sa znižuje priľnavosť a výkonnosť kvôli zníženej dobe spracovateľnosti.

## Manipulácia

Manipulovať opatrne. Dôkladne premiešať pred použitím. Aby sa zabezpečila čo najlepšia kvalita, produkt musí byť skladovaný pri teplote najmenej +10°C.

## Skladovanie

Výrobok musí byť skladovaný v neporušenom pôvodnom obale pri teplote od 5°C do 30°C. Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Ak je výrobok skladovaný za uvedených podmienok, v neotvorenej nádobe produkt vydrží 2 roky od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na etikete výrobku.

## Zdravie a bezpečnosť

Venujte pozornosť bezpečnostným opatreniam na etikete výrobku av kratre bezpečnostných údajov údajov. Aplikujte v dobre vetraných priestoroch. Nevdychujte výpary, používajte ochrannú masku. Zabráňte kontakt s pokožkou. Zasiahnutú pokožku očistite vhodným čistiacim prostriedkom, mydlom alebo vodou. V prípade zasiahnutia očí, okamžite vypláchnite s veľkým množstvom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Vyššie uvedené informácie sa opierajú o naše najlepšie znalosti podložené výsledkami laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami. Avšak vzhľadom ku skutočnosti, že výrobok je často používaný v podmienkach mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné než za kvalitu výrobku ako takého. Vyhradzuje si právo na zmenu vyššie uvedených informácií bez predchádzajúceho upozornenia.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Obsah sušiny:</b>	9 ± 2 % (ISO 3233:1998 (E))
<b>VOC:</b>	865 g/L (UK-PG6/23(92))
(prchavé organické látky)	Príloha 3

## Dobra spracovateľnosti (+23°C)

Približne 30 – 45 min po zmiešaní, záleží od produktu

## Balenie

Objem náteru (L)	Objem nádoby (L)
4	4

## Farba

Číra

## Riedidlo

OH 10, OH 17

## Čistiaci prostriedok

OH 10, OH 17

NOR-MAALI Oy

[www.nor-maali.fi](http://www.nor-maali.fi)

Výhradné zastúpenie pre SR:

VALOR s.r.o.

Senecká cesta 18

821 04 Bratislava

tel: 02/43 71 26 71

fax: 02/43 71 26 70

e-mail: [office@valor.sk](mailto:office@valor.sk)

[www.valor.sk](http://www.valor.sk)