

Chodníky, únikové cesty a nízko položené oblasti

Typický systém

Prekvalifikácia testovaná pod a Edície 5 of NORSOK M-501 je stále platná pre náterové systémy splňujúce požiadavky Edície 6.

Iné možnosti sú platné - kontaktujte TSS

System no.	Predpríprava podkladu	Náterový systém	DFT μm	íslo skúšobného protokolu
4-1	Sa 2½	Baltoflake Baltoflake Baltoflake – Carborex - Baltoflake	750 750 <u>600</u> 2100	410-02-0013 M13
4-2	Sa 2½	Jotamastic 80, alum. Jotamastic 80, alum. Jota Armour	150 150 <u>1000</u> 1300	3410-10-0014 Mt06
4-3	Sa 2½	Jotamastic 80 WG, alum. Jotamastic 80 WG, alum. Jota Armour WG	150 150 <u>1000</u> 1300	3410-12-006106 Mt01
4-5	Sa 2½	Penguard Universal Marathon 1000 GF Aggregates Marathon Deck Top	200 1300 1000 <u>500</u> 3000	SL 16552-2
4-6	Sa 2½	Marathon 1000 GF Marathon 1000 GF Aggregates Marathon Deck Top	750 750 1000 <u>500</u> 3000	SL 16553-2