

Konštrukcie z uhlíkovej ocele **s max. pracovnou teplotou $\leq 80^{\circ}\text{C}$** v interieroch a suchých, dobre vetraných priestoroch.

Systém no.	Predpríprva povrchu	Náterová systém	DFT μm
8A-1	Sa 2½	Penguard Universal	<u>150</u> 150
8A-2	Sa 2½	Jotamastic 90 WG	<u>150</u> 150
8B-1	Sa 2½	Barrier Plus Penguard Tie Coat 100	60 <u>25</u> 85